

Сухая дисперсная смесь с высокой адгезией к основанию, модифицированная полимерными добавками, предназначенная для косметического ремонта, тонкой финишной отделки, устранения дефектов, раковин, сколов и усадочных трещин ЖБИ и ЖБК после распалубки на производстве. Толщина нанесения от 0,5 мм до 1,5 мм. Максимальная фракция заполнителя 0,2 мм.

***Таблица**

Наименование показателя		Единица измерения	Значение
Внешний вид		-	дисперсная смесь светло-серого цвета
Максимальная крупность заполнителя		мм	≤ 0,2
Водотвердое отношение на мешок 20 кг **		л	6,0 – 6,4
Плотность растворной смеси		г/см ³	1,6
Подвижность растворной смеси по расплыву конуса		мм	140-160
Сохраняемость подвижности		мин	≥ 120
Прочность на сжатие	Через 72 часа	МПа	≥ 1,5
	Через 28 суток ***	МПа	≥ 3,0
Прочность на растяжение при изгибе	Через 72 часа	МПа	≥ 0,5
	Через 28 суток ***	МПа	≥ 1,5
Адгезия к бетону (28 суток) ***		МПа	≥ 1,5
Водопоглощение при капиллярном подсосе ***		кг/м ² * h ^{0,5}	≤ 0,4
Морозостойкость контактной зоны		F _{кз}	≥ 25
Расход материала на м ² при толщине слоя 1 мм		кг	1,2
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф)		Бк/кг	≤ 370

*Испытания проводились согласно ТУ 23.64.10.110-034-47938133-2024 «Смеси сухие ремонтные тиксотропные».

**Вода для бетонов и растворов должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-2011. Не допускается применение сточной, болотной и торфяной воды.

***Результаты испытаний указаны за предшествующие 3 месяца.

****Материал использовать строго по назначению в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

Представленная информация основана на нашем опыте и знаниях на сегодняшний день. Из-за наличия многочисленных факторов, влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности.